



**PROTECCIÓN
ANTIMOHO**

BRAVO SILVER EXTERIOR- INTERIOR

15 Litros

CODIGO PRODUCTO 1504150

CODIGO EAN 8436546263449

5 Kilos

CODIGO PRODUCTO 1504005

CODIGO EAN 8436546263456

Pintura plástica decorativa para exterior e interiores, ideal para el profesional de obra y el bricolador en general de acabado mate, siendo el producto ideal cuando se busque un producto económico proporcionando un acabado con buenos resultados.

Usos y aplicaciones

Pintura plástica decorativa para cualquier parámetro de la construcción, nuevo o en repintados. En interiores también puede ser aplicado como imprimación antes de aplicar gotas, picados y otros tipos de trabajo, así como trabajos económicos, garajes, trasteros, techos, viviendas sociales, etc. Como imprimación aplicar la pintura como primera capa diluida con un 20 % de agua. Dejar secar como mínimo el intervalo de repintado y aplicar a continuación dos manos del producto la primera diluida un 10—15 %, la mano de acabado con una dilución máxima del 5% con agua, consiguiendo de esta forma el acabado deseado. Las manos de acabado se diluirán lo necesario, según las condiciones de trabajo lo requieran.

Composición

LIGANTE: Copolímeros acrílicos especiales en emulsión. Numero de componentes. Uno

PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de Titanio, óxidos de hierro, silicato magnésico, carbonato cálcico y compuestos minerales.

ADITIVOS: Coalescentes, biocidas, antiespumantes.

DILUYENTE: Agua.

Características técnicas

Acabado: Mate.

Color U.N.E. 48103: Blanco.

Viscosidad a 20°C.

Brookfield RVT sp. 5 a 10 r.p.m., 135 ± 45 Poises

Densidad: 1,55 ± 0,05 Kg/L.

Lavabilidad: > 1.500 dobles pasadas

PVC: 80 %

COV: 10 gr./l

Contenido máx. de COV permitido 2010: 40 g/ m²/kg.

Rendimiento teórico 4 - 6 m²/l

Secado tacto: 30 m. a 1 hora.

Intervalo repintado: 8 horas

Secado total: 21 días.

Indicaciones para la aplicación

Se puede aplicar a brocha, rodillo ó Airless.

•La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5°C ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos del 10% de humedad relativa)

•No aplicar si se prevé lluvia antes de seis horas de su aplicación.

•No aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.

•Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento, etc...

Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua; procedimiento con el que se consigue, además, dar rugosidad al hormigón liso, para a continuación, tras el secado, aplicar el producto.



AGUA



ACABADO
MATE



EXTERIOR
INTERIOR

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas

Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua; procedimiento con el que se consigue, además, dar rugosidad al hormigón liso, para a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas

Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano. Del producto diluido un 20 % como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

Aplicación del producto

Aplicar la primera capa diluida con un 10-15% de agua. Dejar secar, como mínimo, el intervalo de repintado y aplicar, a continuación, la mano de acabado con una dilución máxima del 5% con agua, consiguiendo de esta forma el acabado deseado. Las manos de acabado se diluirán lo necesario, según las condiciones de trabajo lo requieran.

Almacenaje Y Tipo de envase

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años. Se envasa en botes litografiados de 4 L y 15 L.

Seguridad y medio ambiente

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Producto no inflamable, no tóxico.

HECHO EN ESPAÑA

(*) Estos datos técnicos se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar de laboratorio y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra. Los tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

Distribuida por:

IBERGROUP

C/ Velázquez , 157 1º

Edificio Vega

28002 Madrid

www.ibergroup.com.es

Ficha Técnica **Bravo Silver**
30/01/2020 Esta versión anula todas las anteriores