BRAVO

Cemento cola

ANEXO ZA

blanco



Composición: Producto a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados y aditivos, que contribuyen a su buena trabajabilidad y alta fuerza de agarre.

Presentación : Saco de papel de 25 kg en papel plastificado.

Rendimiento: Simple encolado: ±4 kg/m^2 / Doble encolado: ±6-8 kg/m^2.

ANEXO ZA

cumple **anexo ZA** de **norma 12004**

Características y aplicaciones

• Para la colocación de azulejos, gres de porosidad media/alta tanto en pavimentos como en revestimientos.
• En interiores.

Soportes

• Suelos: a base de cemento
• Muros: enfoscado con mortero de arena y cemento.

Preparación

• Asegurarse que el soporte sea consistente, esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del cemento y haya estabilizado las posibles fisuras.
• Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud. Las desviaciones deberán ser inferiores a 5 mm.
• Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.
• Sanear las partes disgregables.

Modo de empleo

• Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
• Dejar reposar la mezcla unos 5 minutos y reamasar.
• Extender sobre el soporte con una llana (máximo 2 m2), peinando con una llana dentada para regularizar el espesor. Efectuar doble encolado para piezas de gran formato o elevado peso.
• Colocar las baldosas, presionarlas y moverlas de arriba a abajo, hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta levantando la baldosa previamente colocada.

Precauciones y recomendaciones

- Respetar el agua de amasado.
- Las baldosas cerámicas deben ser convencionales (tipo azulejo) en cuanto a formato (menor de 45x45 cm en suelos; menor de 30x30 cm en paredes) y absorción de agua (media/alta).
- Es aconsejable dejar juntas entre piezas colocando crucetas de 2 mm como mínimo, rellenándolas con morteros de rejuntado.
- Temperatura de aplicación comprendida entre +5°C y +30°C.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Datos técnicos

- **Tiempo abierto (EN 1346):** aprox. 20'
- **Vida de la pasta**: aprox. 2 horas
- **Adherencia inicial (EN 1348 (8.2)):** > 0,5 N/mm²
- **Adherencia tras inmersión(EN 1348 (8.3)):** > 0,5 N/mm²
- **Rendimiento aproximado: encolado simple** ± 4 kg/m2 doble encolado ± 6 kg/m2.

CE

1377

IBERGROUP 2005 EMPRESARIAL S.L.
C/ Velazquez 157, 1ª planta Edif. Vega
28002 Madrid
915 391 881 | www.ibergroup.com.es

04

N°. DoP- 110095-174

UNE-EN 12004:2007+A1:2012

BRAVO BLANCO

Adhesivo cementoso para suelos y paredes, no adecuado para aplicación en exterior

Adherencia inicial:	**≥ 0,5 N/mm².**
Adherencia después de inmersión en el agua:	**≥ 0,5 N/mm².**
Tiempo abierto:	**aprox. 20'.**
Deslizamiento:	**0 mm**
Reacción al fuego:	**Clase A1**

HECHO EN ESPAÑA

(*) Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en laboratorio conforme a la norma Europea EN 12004, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Distribuida por:

IBERGROUP

C/ Velázquez , 157 1º
Edifico Vega
28002 Madrid
www.ibergroup.com.es

Ficha técnica Cemento cola CEANEXOZA Blanco
julio 2024 | esta versión anula todas las anteriores